


# EPDM



## EPDM E 9614

### Allgemeines:

EPDM, schwarz, high-grade  
peroxidvernetzt  
hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis  
geringe Abnahme der physikalischen Werte bei hohen Temperaturen  
gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit

entspricht diversen Automobilnormen, z.B.: VW 2.8.1 G70, bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsbüro für konkretere Informationen

Verpackung: Stretchfolie, etikettiert  
Standardrollung in Trennfolie

\*SVHC-frei

### Einsatztemperaturbereich

Medium	dyn.(stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	(-40)°C	+120°C	+140°C

### Druckverformungsrest DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22h	+100°C	25%

### Ozonbeständigkeit ISO 1431-1

Dauer	Ozon	Temperatur	Rissstufe
48h	200 pphm	40°C	0

### Alterung ISO 188

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h / 125°C	5 Shore A	10%	20%

### Eigenschaften:

Härte [Shore A]:	ISO 48-4	70±5
Dichte [g/cm³]:	ISO 1183-1	~1,22
Reißfestigkeit [N/mm²]:	ISO 37 Typ 2	9
Reißdehnung [%]:	ISO 37 Typ 2	200

entspricht WDK-Leitlinie 2201 : 2020-10 "Qualitätsmerkmale von Elastomerplatten- und bahnen"

### Beständigkeiten:

Ozonbeständigkeit:	gut beständig
Witterungsbeständigkeit:	gut beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	beständig
Starke Basen:	gut beständig
Verleißfestigkeit:	bedingt beständig

AUMA-PLATTEN Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm
401164100	1,00	1.400	20.000
401164150	1,50	1.400	20.000
401164200	2,00	1.400	20.000
401164300	3,00	1.400	10.000
401164400	4,00	1.400	10.000
401164500	5,00	1.400	10.000
401164600	6,00	1.400	10.000
401164800	8,00	1.400	5.000
401164000	10,00	1.400	5.000

PRESS-PLATTEN Artikelnummer	Dicke mm	Breite mm	Länge mm
421364120	12,0	1.400	5.000
421364150	15,0	1.400	5.000
421364200	20,0	1.400	5.000
421364250	25,0	1.400	5.000
421364300	30,0	1.400	5.000
421364400	40,0	1.400	5.000

#### PAK-Hinweis:

Bezugnehmend auf einen [internationalen Proficiency Test](#) und die Informationen, die wir von den Prüflabors über die Genauigkeit der Prüfergebnisse erhalten haben, möchten wir Sie informieren, dass Testergebnisse von verschiedenen Prüflabors für die gleiche Probe unterschiedliche Ergebnisse aufweisen können:

\* Prüfergebnisse der 10PAK mit individuellen Grenzwerten von < 1 mg/kg im Messbereich um den Grenzwert sind nur auf ca. ± 70% genau.

\* Prüfergebnisse für den Summengrenzwert von < 50 mg/kg sind nur ca. auf ± 35% genau.

Unsere Testergebnisse werden ohne Gewähr nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt, ohne uns rechtlich zu verpflichten. Unsere Tests befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen hinsichtlich der jeweiligen vorgesehenen Anwendung.

\*SVHC < 0,1%. Anmerkung: Für Konsumgüter mit Hautkontakt gibt es weitere Beschränkungen nach REACH.

#### Wichtige Hinweise:

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das durchschnittliche Ergebnis einer hinreichenden Anzahl an Versuchen und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Datenblatt nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar bzw. auf unserer Website abrufbar sind.

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Um stets die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen zu erhalten, besuchen Sie regelmäßig unsere Website ([www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)) oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Semperit-Anwendungstechniker. Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Lagerhaltung und Toleranzen finden Sie auf unserer Website ([www.semperitgroup.com](http://www.semperitgroup.com)) und müssen ausnahmslos eingehalten werden.