

Eigenschaften und Merkmale

- sehr weiche EPDM-Qualität
- schwefelvernetzt
- beständig gegen Makrolon und Plexiglas
- sehr hohe Dehnung
- entspricht DBL 5571.10
- kurzfristig bis +110°C beständig

PAK-frei
EU
1272/2013

REACH-
konform

Nitros-
aminfrei

RoHS 3-
konform

Physikalische Daten

Polymer/ Polymer		DIN ISO 1629	EPDM
Farbe / Colour			schwarz
Härte / Hardness	Shore A	ISO 48-4	30 ± 5
Dichte / Density	g/cm ³	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781	1,03 ± 0,02
Reißfestigkeit / Tensile strength	MPa	ISO 37	> 8,5
Reißdehnung / Elongation at break	%	ISO 37	> 650
Temperaturbeständigkeit	°C		-60°C bis +100°C
Weiterreißwiderstand / Tear resistance	N/mm	DIN ISO 34-1A	> 5,0
Druckverformungsrest*	%	ISO 815	< 25
Brandbeständigkeit / Flame resistance**		FMVSS 302	B (schwer entflammbar)
Ozonbeständigkeit***		ISO 1431-1	ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand	Ωcm	VDE 0303-30	antistatisch

* 24 h / 70 °C; ** geprüft bei 2 mm; *** 50 pphm, 40°C, 72 h, 20% Dehnung

Mit Erscheinen dieses technischen Datenblattes verlieren alle bisher erschienenen ihre Gültigkeit.

Wichtige Hinweise:

Die aufgeführten Prüfwerte und Daten basieren auf den Ergebnissen langjähriger Entwicklung, Versuchen und Erprobungen. Eine Eigenschaftszusicherung und garantierte Funktion, kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und hat auch ohne Unterschrift Gültigkeit.

Stand vom 04.09.2024 / Revision: 3
Index