

MATERIALIEN FÜR LEBENSMITTELKONTAKT



NR-SBR A 618

Allgemeines:

NR-SBR, off-white, - PAK frei schwefelvernetzt Lebensmittelqualität Nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet *BfR XXI

Die Rezeptur des Materials A618 entspricht den Anforderungen der BfR Empfehlungen XXI

*FDA 21 Food and Drugs Part 177.2600 für wiederholten Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln

Verpackung: Stretchfolie, etikettiert Standardrollung in Talkum

*SVHC < 0,1 %. Hinweis: Für Verbraucherartikel, die mit der Haut in Kontakt kommen, gelten gemäß REACH weitere Einschränkungen.

Einsatztemperaturbereich

Medium	dyn.(stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-30 (-45)°C	+70°C	90°C
Wasser		+80°C	+100°C

Druckverformungsrest DIN ISO 815 *1)

Dauer	Temperatur	DVR
22h	+70°C	35%

Alterung ISO 188 *1)

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h / 70°C	5 Shore A	10 %	15 %

Aumaplatten	Dicke mm	Breite mm	Länge mm
401186100	1,00	1.400	20.000
401186200	2,00	1.400	20.000
401186300	3,00	1.400	10.000
401186400	4,00	1.400	10.000
401186500	5,00	1.400	10.000
401186600	6,00	1.400	10.000
401186800	8,00	1.400	5.000
401186000	10.00	1.400	5.000

Bezugnehmend auf einen internationalen Proficiency Test und die Informationen, die wir von den Prüflabors über die Genauigkeit der Prüfergebnisse erhalten haben, möchten wir Sie informieren, dass Testergebnisse von verschiedenen Prüflabors für die gleiche Probe unterschiedliche Ergebnisse

* Prüfergebnisse für den Summengrenzwert von < 50 mg/kg sind nur ca. auf ± 35% genau. Unsere Testergebnisse werden ohne Gewähr nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung aestellt. ohne uns rechtlich zu verpflichten. Unsere Tests befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen hinsichtlich der jeweiligen vorgesehenen Anwendung.

Eigenschaften:

Härte [Shore A]:	ISO 7619-1	*1)	45±5
Dichte [g/cm³]:	ISO 1183-1		~1,28
Reißfestigkeit [N/mm²]:	ISO 37 Typ 2	*1)	12
Reißdehnung [%]:	ISO 37 Typ 2	*1)	550
entenricht WDK-Leitlinie 2201	· 2020-10 "Qualitäteme	rkmale von	

Elastomerplatten- und bahnen"

Beständigkeiten:

Ozonbeständigkeit: nicht beständig Witterungsbeständigkeit: nicht beständig Ölbeständigkeit: nicht beständig nicht beständig Benzinbeständigkeit: Säurebeständigkeit: bedingt beständig Starke Basen: beständig Verschleißfestigkeit: bedingt beständig

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das durchschnittliche Ergebnis einer hinreichenden Anzahl an Versuchen und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Datenblatt nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend den Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar bzw. auf unserer Website abrufbar sind. ©Copyright 2020 Semperit Technische Produkte GmbH

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Um stets die neuesten Produkt- und Sicherheitsinformationen zu erhalten, besuchen Sie regelmäßig unsere Website (www.semperitgroup.com) oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Semperit-Anwendungstechniker. Weitere wichtige allgemeine Informationen hinsichtlich Sortiment, Lagerhaltung und Toleranzen finden Sie auf unserer Website (www.semperitgroup.com) und müssen ausnahmslos eingehalten werden.



^{*}PAK - erfüllt vollinhaltlich GS Kat.3

aufweisen können:

Prüfergebnisse der 10PAK mit individuellen Grenzwerten von < 1 mg/kg im Messbereich um den Grenzwert sind nur auf ca. ± 70% genau.