

Technisches Datenblatt

Zellkautschuk EPDM

Zellkautschuk Bahnenware EPDM
Geschlossenzellig, geringe Wasseraufnahme, gute Ozonwiderstandsfähigkeit.

Eigenschaften*:

Farbe:	schwarz
Spezifisches Gewicht:	0,15
Härte:	35 +/-6 Shore 00
Zugfestigkeit:	≥ 350 kPa nach ISO 1798
Dehnung:	150%
Temperaturbereich:	-40° - +100° C

*ca. Angaben

Beständigkeiten:

Öl-Widerstandsfähigkeit:	-
Treibstoff-Widerstandsfähigkeit:	-
Säure-Widerstandsfähigkeit:	+
Laugen-Widerstandsfähigkeit:	+
Witterungs-Widerstandsfähigkeit:	++
Verschleißfestigkeit:	-

Empfehlung:

Lieferbare Abmessungen:

Stärke:	Breite/Länge:	Format:
02-20 mm	1 x 10 m	Rolle
20-50 mm	1 x 2 m	Platte

Allgemeines/Bemerkungen:

Bewertungsmaßstab für die Empfehlung der Widerstandsfähigkeit**:

++ = sehr gut; + = gut; 0 = bedingt; - = nicht

**Die in unseren Unterlagen angegebenen Daten und Beständigkeitsempfehlungen sind Mittelwerte und als grobe Richtlinien anzusehen. Individuelle Einsatzbedingungen vor Ort, können den Gebrauch des Produktes sowie unsere Werte beeinflussen. Im Einzelfall ist es die alleinige Aufgabe des Kunden, die Einsatzbedingungen zu überprüfen und zu ermitteln, ob die spezifischen Qualitätskriterien unserer Produkte für den Einsatzzweck ausreichen.